

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

| | |
|-------------------------------|---|
| Artículo | Delia |
| Color en stock | Selección de colores |
| Carta de colores en stock | Carta Carmen |
| Composición | PES 50 % / CO 50 % |
| Punto del tejido | Punto liso |
| Gramaje | 130 g/m ² |
| Ancho | 170 cm |
| Metros o Kilogramos por pieza | 80 m aprox. |
| Tipo de prenda | Camiseta |
| Sector | Moda |
| Certificados | - |
| Instrucciones de lavado |  |

Pruebas al tejido PES/CO

Resultados

| | Degradación | Descarga sobre PES | | | Descarga sobre CO | | |
|---|-------------|---|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| | | BL | CL | OSC | SOL | BL | CL |
| Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S) | 4-5 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-5* | 2-3 | 4-5 |
| Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| | | *Amarillos sobre descarga en CO entre 2-3 | | | Húmedo | | |
| | Seco | | | | BL CL OSC SOL | | |
| Frote (ISO 105-X12) | 4-5 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | | | |
| Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor) | | >50000 (grado 4-5) | | | | | |
| pH (ISO 3071:2005) | | 5,5-7,5 | | | | | |
| Estabilidad dimensional (ISO 6330) | | ±5% | | | | | |

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.