


FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

| | |
|-------------------------------|---|
| Artículo | Emma |
| Color en stock | Sobre pedido |
| Carta de colores en stock | Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones. |
| Composición | PES 98 % / ELAST 2 % |
| Punto del tejido | Jackard |
| Gramaje | 230 g/m ² |
| Ancho | 150 cm |
| Metros o Kilogramos por pieza | 60 m aprox. |
| Tipo de prenda | Vestido, complementos. |
| Sector | Moda, Casual |
| Certificados | - |
| Instrucciones de lavado |  |

Pruebas al tejido PES

Resultados

| | Degradación | Descarga sobre PES | | | Descarga sobre CO | | |
|---|-------------|--------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| | | BL | CL | OSC | SOL | BL | CL |
| Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S) | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 | 3-5 | 3-5 |
| Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-5 | 4-5 |
| | | Seco | | | Húmedo | | |
| Frote (ISO 105-X12) | 4-5 | 4-5 | | | 4-5 | | |
| Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor) | | >50000 (grado 4-5) | | | | | |
| pH (ISO 3071:2005) | | 6-7 | | | | | |
| Estabilidad dimensional (ISO 6330) | | ±5% | | | | | |

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.