



Comercial Textil Moreno, S.L.  
C. Vapor Gordils, 15-Pol. Ind. Mata-Rocafonda  
08304 Mataro (BARCELONA)  
93.790.62.65 www.cotexmo.es

## FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Artículo                      | Lua P  |
| Color en stock                | Crudo  |
| Carta de colores en stock     | -  |
| Composición                   | CO 100% Re-Eco Organic   |
| Punto del tejido              | Felpa perchada   |
| Gramaje                       | 240 g/m <sup>2</sup> y 260 g/m <sup>2</sup> (2 gramajes disponibles) |
| Ancho                         | 170 cm   |
| Metros o Kilogramos por pieza | 40 m aprox.  |
| Tipo de prenda                | Sudadera, chandal  |
| Sector                        | Moda, Casual   |
| Instrucciones de lavado       |  |

Certificados



### Pruebas al tejido CO

### Resultados

|   | Degradación | Descarga sobre CO         |     |           | Descarga sobre PES |     |           |
|---|-------------|---------------------------|-----|-----------|--------------------|-----|-----------|
|   |             | BL                        | CL  | OSC   SOL | BL                 | CL  | OSC   SOL |
| <b>Lavado</b> (ISO 105-C06:2010 A1S)      | 4-5         | 3-5                       | 2-3 | 4-5       | 3-5                | 2-3 | 4-5       |
| <b>Sudor</b> (ISO 105-E04:2008) ácido     | 4-5         | 4-5                       | 4-5 | 4-5       | 4-5                | 4-5 | 4-5       |
| <b>Sudor</b> (ISO 105-E04:2008) alcalino  | 4-5         | 4-5                       | 4-5 | 4-5       | 4-5                | 4-5 | 4-5       |
|   |             | Seco                      |     |           | Húmedo             |     |           |
| <b>Frote</b> (ISO 105-X12)                | 4-5         |                           |     |           | BL                 | CL  | OSC   SOL |
|   |             |                           |     |           | 4-5                | 2-3 | 2-5       |
| <b>Pilling</b> (ISO 12945-1:200 Orbitor)  |             | >50000 (grado 4-5)        |     |           |                    |     |           |
| <b>pH</b> (ISO 3071:2005)                 |             | 5,5-7,5                   |     |           |                    |     |           |
| <b>Estabilidad dimensional</b> (ISO 6330) |             | <±8%                      |     |           |                    |     |           |
|   |             | con planchado húmedo <±5% |     |           |                    |     |           |

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.