



Comercial Textil Moreno,S.L.
C.Vapor Gordils,15-Pol.Ind.Mata-Rocafonda
08304 Mataro (BARCELONA)
93.790.62.65 www.cotexmo.es

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Tanit
Disponibilidad	Por encargo.
Colores	Para fabricar colores , consultar condiciones.
Composición	CO 96% -Orgánico-. ELAST 4%
Punto del tejido	Granito
Gramaje	220 g/m ²
Ancho	160 cm
Metros o Kilogramos por pieza	45 m aprox.
Tipo de prenda	Polo
Sector	Moda, laboral
Instrucciones de lavado	
Certificados	



Pruebas al tejido CO

Resultados

	Degradación	Descarga sobre CO			Descarga sobre PES		
		BL	CL	OSC	SOL	BL	CL
Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	3-5	2-3	4-5		3-5	2-3
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	4-5	4-5		4-5	4-5
Seco		Húmedo					
Frote (ISO 105-X12)		4-5				4-5	2-3
Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
pH (ISO 3071:2005)		5,5-7,5					
Estabilidad dimensional (ISO 6330)		<±5%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos
Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.